



**Акционерное общество «Медвежья гора»  
(АО «Медвежья гора»)**

Россия, 353247, Краснодарский край, Северский район, ст. Дербентская  
ИНН/КПП 2348000243/234801001, р/с 40702810700150000345 в КБ «Кубань-Кредит» ООО  
г. Краснодар, к/с 30101810200000000722, БИК 040349722, ОКПО 03892513,  
Тел. +7(988)380-10-55, E-mail: [medved@v-k-b.ru](mailto:medved@v-k-b.ru)

**ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ № \_\_\_\_\_ выдан: \_\_\_\_\_ 2025г.**

**Песок для строительных работ группы «средний»  
обособленное подразделение участок «Белореченский»  
месторождение: участок Сакура II МО Белореченский район  
Краснодарского края**

**Сертификат соответствия № ЮСДС RU.СП03. Н00303 от 23.08.2024**

Наименование  
и адрес потребителя:

Отгрузочные документы:

Номер партии

УПД №

от

2025г.

Количество, т

**Качественные показатели**

№/№ п/п	Наименование показателей	Нормативные значения ГОСТ 8736-2014 (с поправкой)	Фактические значения
1	Зерновой состав смеси: полные остатки на ситах размером, мм 10 5 0,63 менее 0,16	Полные остатки на ситах, % по массе до 5 до 15 30-45 до 15	0 2,09 32,47 4,07
2	Модуль крупности	св. 2,0 до 2,5 (для группы песка «средний»)	2,18
3	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	до 3	0,95
4	Содержание глины в комках, % по массе	до 0,5	0
5	Содержание аморфных разновидностей SiO <sub>2</sub> , растворимых в щелочах, ммоль/л	не более 50	21,84
6	Содержание сульфатов и сульфидов в пересчете на SO <sub>3</sub> , %	не более 1,0	0,01
7	Содержание галоидных соединений в пересчёте на ион хлора (Cl), % по массе	не более 0,15	0,01
8	Коэффициент фильтрации, м/сут	не нормируется	8,40
9	Истинная плотность, г/см <sup>3</sup>	не нормируется	2,64
10	Насыпная плотность, кг/м <sup>3</sup>	не нормируется	1470
11	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф, Бк/кг	не более 370 для 1 класса	66±7 1 класс

Ответственный за качество \_\_\_\_\_

И.В. Филиппева

(подпись)

М.П.